


Mortero de rejuntado entre baldosas cerámicas



JUNTASOL[®]



Estrecha



JUNTASOL

Es un mortero hidrofugado, de ligantes mixtos, diseñado para el relleno de juntas, entre azulejos, gres, baldosas, material porcelánico y piezas cerámicas en general, de uso tanto en interiores como exteriores* y piscinas*. Entre 0mm y 4mm de anchura.

_CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 13888: CG2WA

MEZCLADO



RELLENADO



EXTENDER



LLAGUERO



LLIMPIEZA



Uso en interior, exterior o piscinas.

Excelente adherencia y plasticidad.

Impermeable y lavable.

Alto resistencia al arranque o la abrasión.

Sin fisuras de retracción.

Decorativo, pigmentado colores según carta

MODO DE EMPLEO

Antes de iniciar la operación de rejuntado es aconsejable haber dejado transcurrir 48 horas desde la colocación del revestimiento o pavimento.

Las juntas a rellenar deben estar secas y limpias en toda su profundidad.

JUNTASOL extrafino para JUNTA ESTRECHA de 0 a 4 mm, añadir aprox. un 40% de agua 8 litros de agua aprox. al contenido de un saco de 20 kg. Mezclar, con batidor eléctrico, hasta homogeneizar. Dejar reposar unos 5 minutos.

A continuación, con espátula de goma o esponja, siempre haciendo presión en diagonal a la junta y rellenándolas bien, eliminando después el material sobrante.

Después de 24 horas y con las juntas completamente endurecidas realizar la limpieza de la superficie, enjugando con una esponja o paño húmedo.

Mortero de rejuntado entre baldosas cerámicas



JUNTASOL

Estrecha



RECOMENDACIONES

No debe aplicarse por debajo de 5°C o por encima de 30°C (medidas sobre soporte), ni con riesgos inminentes de lluvias, vientos fuertes, sol directo y/o riesgo de heladas.

Evitar su uso en piscinas con cloración salina o con agua de mar, en condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor, condiciones de inmersión de elevada exigencia (balnearios, spa, piscinas públicas, etc...). Donde se exigen altas exigencias mecánicas y/o químicas, y en condiciones de uso alimentario y/o sanitarios, es conveniente el uso de material de rejuntado tipo RG.

Respetar parámetros como: agua de amasado, tiempo de reposo, etc...

No mezclar con aguas de alto contenido en cal, o sobre fondos calcáreos

Aplicar PROTECBALD, tapaporos no permanente, a fin de proteger de manchas de pigmentos, el revestimiento cerámico (sea o no poroso).

Las tonalidades del mortero podrían presentar ligeras variaciones respecto a los colores que aparecen en la carta de los mismos.

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 13888: CG2WA

- Resistencia a la compresión acondicionamiento en seco: $\geq 15 \text{ N / mm}^2$.
- Resistencia a la compresión después con ciclos acondicionamiento hielo/deshielo: $\geq 15 \text{ N / mm}^2$.
- Resistencia a la flexión acondicionamiento seco: $\geq 2,5 \text{ N / mm}^2$.
- Resistencia a la flexión después de acondicionamiento con ciclos hielo – deshielo: $\geq 2,5 \text{ N / mm}^2$.
- Retracción: $\leq 3 \text{ mm / m}$.
- Resistencia a la abrasión: 1000 mm^3 .
- Absorción de agua después de 30 minutos: $\leq 2 \text{ gramos}$.
- Absorción de agua después de 240 minutos: $\leq 5 \text{ gramos}$.
- Resistencia a la temperatura: Entre -20 °C hasta $+80 \text{ °C}$.
- Clasificación reacción al fuego: Euroclase definida A1

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Sacos de doble hoja papel kraft, con lámina plástica intermedia, contenido aprox. 20 Kg. colocados en palets de 64 sacos. Cajas de cartón con 4 bolsas de 5 Kg. Se sirven pigmentados según carta. Caducidad de hasta 12 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en lugar cubierto y seco.

La información recabada en esta Ficha Técnica puede variar, el consumidor debe asegurarse de disponer de la última versión de la misma, esta podrá descargarse en nuestra página web. www.kolasol.com o en su defecto solicitarla a nuestro Dpto. de Atención al cliente, contactando telefónicamente 926 240097 o enviando un e-mail al correo info@kolasol.com.

La descripción de las indicaciones para el empleo y puesta en obra se ha realizado según nuestros conocimientos, normativa, ensayos y referencias bibliográficas específicas y no suponen compromiso por parte de Morteros el sol, ni permite que el consumidor se libere del examen y verificación de los productos para su adecuada utilización. Nuestra responsabilidad se limitará a los posibles daños atribuibles directa y únicamente a anomalías en la fabricación de los productos.

Hemos de indicar que este documento se ha desarrollado siguiendo como principal elemento director, la información, definiciones, casuística, y procedimientos existentes en la normativa vigente, haciendo especial hincapié en la norma relativa a las reglas generales para la ejecución de los revestimientos cerámicos con baldosas cerámicas por adherencia UNE EN 138002:2017. Por tanto, el uso de este producto en situaciones y puestas en obra distintas a las recogidas en dicha normativa exime de toda responsabilidad a Morteros el sol s.l.

JUNTASOL
Morteros el Sol S.L.